

<講演抄録>23. GaAlAs半導体レーザーの歯科臨床応用(東日本学園大学歯学会第7回学術大会(昭和63年度総会))

著者名(日)	川上 智史, 荊木 裕司, 原口 克博, 尾立 光, 川村 周徳, 久保田 端尚, 宮田 武彦, 渡辺 敏彦, 飯岡 淳子, 入戸野 誠, 尾立 達治, 大沼 修一, 関口 昇, 横内 厚雄, 松田 浩一
雑誌名	東日本歯学雑誌
巻	8
号	1
ページ	97
発行年	1989-06-30
URL	http://id.nii.ac.jp/1145/00007462/

23. GaAlAs 半導体レーザーの歯科臨床応用

川上智史, 荊木裕司, 原口克博
尾立 光, 川村周徳, 久保田瑞尚
宮田武彦, 渡辺敏彦, 飯岡淳子
入戸野誠, 尾立達治, 大沼修一
関口 昇, 横内厚雄, 松田浩一
(歯科保存II)

低出力レーザーは、口腔疾患の消炎、鎮痛、創傷治癒促進の効果が認められ、歯科臨床において応用されつつある。そこで今回我々は、低出力レーザーの GaAlAs 半導体レーザー (SEMILASER NANOX LX-800: GC) を本学附属病院保存科を受診した患者中で、象牙質知覚過敏、口腔粘膜疾患等を有する15歳から70歳までの男女54症例に適用した。その症例の内訳は、知覚過敏37例、根充後の歯根膜炎様疼痛4例、抜歯後疼痛3例、口腔粘膜疾患、歯肉疼痛等10例である。以上の症例にレーザーを照射し、その治癒効果、特に照射直後の除痛効果について判定を行ったのでその成績を報告する。

照射部位は、いずれも根尖相当部および患部に接触、または、数mmの至近距離より照射した。照射時間は、1回、60秒から180秒間、回数は、1から4回であった。その結果、知覚過敏においては、37例中35例に症状の消失、軽減がみられ高い有効性が認められた。根充後の歯根膜炎様疼痛では、4例全てに症状の消失、軽減がみられた。

また、抜歯後の疼痛においても3例全てに症状の消失が認められた。形成後の歯肉疼痛5例、アフタおよび口内炎3例、浸潤麻酔後の潰瘍による疼痛2例でも、10例全てに症状の消失、軽減が認められた。以上今回の症例全般において極めて高い除痛効果が認められた。

GaAlAs 半導体レーザーの治癒効果の作用機序については、諸説があるが、いずれも検定されておらず、その解明が今後の課題である。さらに今回のような検討において効果の判定には、主観的な要素が加わり、患者や術者の心理的要因が働いていることも否定できない。また、レーザー照射効果と自然治癒効果とを判別することも困難である。しかしながら、効果の判定に二重盲検法を用いた検討では、照射群が非照射群より高い効果を示したという報告もある。今回我々が行った54症例においても52症例に除痛効果の有効性が認められた。今後は、さらに症例を重ねるとともに客観性のある実験系の確立をめざしたいと考えている。

24. 鑄造歯冠用ガラスセラミックス (Bioram-C) に関する研究

—表面処理と接着強度—

広瀬由紀人, 越智守生, 白井伸一
高島成悟, 松井 昌, 澤田教彰
日影 盛, 坂口邦彦
(補綴II)

1. 目的

キャタブル・ガラス (Bioram-C) とセメントが強固に接着し、クラウンと支台歯が一体化することにより、破折強度を向上させることが可能なものと推定される。そこで Bioram-C と強固に接着するセメントの選択及び被着体の表面処理の一つであるシランカップリング処理に関する実験を行った。

2. 材料および実験方法

被着体試料は、Bioram-C を鑄造後、910°Cで結晶化作

業を行い、試料調整後、接着面を40 μ m アルミナサンドブラストで15秒、蒸留水で15分間超音波洗浄を行った。シランカップリング処理は、信越科学工業社製 KBM503 (γ -メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン) 2.4%溶液を使用し、塗布後150°Cで15分間乾燥させた。接着に用いたセメントは、スーパーボンド、ケミエース、パナビアである。接着強度試験は、被着試料にセメントを塗布、被膜厚さ50 μ m に規定して20分間保持し、これを37°Cで24時間放置の後、引張試験試料とした。