

<講演>17. 貴金属合金と床用レジンの接着強度について : Ga-Sn合金表面改質法とSn電析法との比較(東日本学園大学歯学会第9回学術大会(平成3年度))

著者名(日)	長尾 浩美, 垣野 健, 山田 次郎, 石島 勉, 平井 敏博, 大野 弘機
雑誌名	東日本歯学雑誌
巻	10
号	1
ページ	51
発行年	1991-06-30
URL	http://id.nii.ac.jp/1145/00007608/

17. 貴金属合金と床用レジンの接着強度について

—Ga—Sn合金表面改質法とSn電析法との比較—

長尾浩美, 垣野 健, 山田次郎
石島 勉, 平井敏博, 大野弘機*
(歯科補綴 I, 歯科理工*)

近年, 接着性レジンの開発により, ニッケルクロム合金やコバルトクロム合金などの卑金属においては, ほぼ満足の得られる接着性が報告され, 界面での着色や汚染などの問題は改善されてきている。しかし, 鑄造精度に優れ, 生体に対する為害性が少ない貴金属合金との接着に関してはSnメッキ処理法が行われているものの, 特殊な装置を使用すること, 薬液の保存期間が短いこと, 均一な電析膜が得られないときがあることなどの難点があり, さらに簡便で, 効果的な表面処理方法が, 強く望まれるところである。この点に関して, 演者の一人である, 大野は, Ga-Sn合金 (以下 Adlloy) による貴金属合金表面改質法を開発し, 貴金属合金と接着性レジンとの高い接着性を報告している。

今回演者らは, この方法を有床義歯補綴に应用する目的で, 金銀パラジウム合金にAdlloyとSnメッキの2種

の表面処理を行い, メタデントとスーパーボンドC&Bを接着させた場合の色素侵入試験と剪断試験を行ったところ次の結果が得られた。

1. 加熱重合レジン・メタデントにおける色素侵入率は, Adlloy処理の方が, Snメッキ処理に比べて, 有意に少なかった。
2. 即時重合レジン・スーパーボンドC&Bにおける色素侵入率には有意な差が認められなかった。
3. サーマルサイクル後の, 剪断強さは, Adlloy処理の方が, Snメッキ処理に比べて, 有意に大きかった。しかし, 水中浸漬後の剪断強さには差が認められなかった。

以上の結果より, 手軽で, 短時間に接着性の得られるAdlloyを用いた貴金属合金表面改質法の義歯補綴への有用性が示唆された。

18. インプラント上部構造に関する研究

—緩衝機構の付与方法について—

広瀬哲也, 市岡典篤, 越野 寿
石島 勉, 田中 収, 平井敏博
(歯科補綴 I)

近年, 歯科インプラントが広く臨床に应用されるようになり, その術式なども臨床において定着しつつある。しかし, 一方では骨性癒着を期待するインプラント体においては, 天然歯が有する咬合圧の緩衝機構はなく, 咬合, 咀嚼時には大きな負荷が加わり, インプラント体周囲支持骨の吸収や顎関節への影響が危惧されている。そのため, 機能時に加わる種々の圧を緩衝する構造をインプラントに付与することが有効と考えられる。その方法として, 上部構造である外冠内面に緩衝材料を介在させた場合の緩衝能, 維持機構の付与方法および, 繰返し着脱時の維持力と緩衝材料表面形状の経時的変化について検討した。

緩衝能に関しては, インプラント体, 支台, 内冠を想定した一体成型による充実性の金銀パラジウム合金棒を製作し, 外冠は各種緩衝材料を介在させるスペースを

0.5, 1.0, 1.5mm設けたものと, コントロールとして, 緩衝材料を介在させないものの4種類を同金属にて製作し比較検討した。衝撃波をENDEVCO社製ACCELEROMETERにて検出し, 横河北辰電気社製アナライジングレコーダとFFTモジュールを用い周波数分析を行った。

経時的変化に関しては, 衝撃試験の試料と同形態の試料に, 外冠維持機構としてアンダーカットを付与したものをを用いた。試料の着脱は4000回までを行い, 500回毎にその維持力を測定した。また, モルテノの表面形状を東京精密社製表面粗さ試験機と日本電子社製走査電子顕微鏡にて観察した。

得られた結果は以下の通りである。

- 1) 本方法により, 上部構造の維持を確保し, インプラント体へ伝達される衝撃の緩衝が可能であった。
- 2) 臨床応用するにあたっては, 内冠表面に半洋梨形ア